



S-Sn99Cu1 (LC99M1)

1. Charakterystyka ogólna

Stop S-Sn99Cu1 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i miedzi zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

2. Charakterystyka chemiczna

- 2.1 Zawartość cyny: pozostałe
- 2.2 Zawartość miedzi: 0,45% do 0,9%
- 2.3 Minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- 2.4 Maksymalne zanieczyszczenia:

Cu	Pb	Cd	Sb	Bi	Fe	Zn	Al	As	inne
-	0,10%	0,002%	0,05%	0,10%	0,02%	0,001%	0,001%	0,03%	0,08%

3. Charakterystyka fizyczna

- 3.1 Temperatura topienia: 230°C do 240°C
- 3.2 Ciężar właściwy: 7,30 g/cm³
- 3.3 Asortyment:
- wałki,
- płaskowniki,
- druty z i bez topnika w zakresie średnic od 0,25 do 5,00 mm
- 3.4 Temperatura pracy: 300°C do 380°C

4. Zastosowanie

Spoivo lutownicze S-Sn99Cu1 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji urządzeń i podzespołów elektronicznych, do lutowania kąpielowego elementów obwodów drukowanych, elektrotechnice oraz lutowania precyzyjnych elementów w budowie maszyn, a także do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

5. Opakowania

- 5.1 Druty na szpulach 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg; pakowane w kartony po 6 kg (szpulki 100 g) oraz 10 kg (pozostałe).
- 5.2 Szpule i kartony oznaczone stopem, średnicą i numerem partii.
- 5.3 Płaskowniki pakowane w kartony po 25–30 kg, oznaczone stopem i numerem partii.
- 5.4 Wałki cechowane nazwą stopu i nr partii.